



Số... ..HĐ-XD/PYV

Phiếu KQTN : 26/03/2026

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Camel Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Dục Hạ, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam

Tên mẫu thí nghiệm: Polyurethane 1 thành phần Camel Primer 35

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 2096:2015, TCVN9349:2012

Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo bám dính, đồng hồ, bộ thí nghiệm chung...

Ngày gửi mẫu: 24/03/2026

Ngày hoàn thành: 21/04/2026

3. Kết quả thí nghiệm, nhận xét:

STT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu
1	Dạng sản phẩm	--	Dạng lỏng Màu trắng sữa	Dạng lỏng Màu trắng sữa
2	Thời gian khô hoàn toàn	Giờ	1h40p	~1.05
3	Cường độ bám dính trên nền bê tông	Mpa	2.2	≥2.0

Nhận xét: Mẫu thí nghiệm chỉ tiêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật.

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÍ NGHIỆM VIÊN

T. PHÒNG THÍ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC

Lê Trương Toàn



KS. Nguyễn Văn Thắng



Nguyễn Văn Khắc