



Số... ..HĐ-XD/PYV

Phiếu KQTN : 26/03/2026

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Camel Việt Nam

Địa chỉ : Thôn Dục hạ. Xã Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam

Tên mẫu thí nghiệm: Vữa rót tự chảy gốc xi măng GROUT A10

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM C109, ASTM C940-10

Thiết bị thí nghiệm: Máy nén, đồng hồ bấm giờ, khuôn gá, bộ thí nghiệm chung...

Ngày gửi mẫu: 24/03/2026

Ngày hoàn thành: 21/04/2026

3. Kết quả thí nghiệm, nhận xét:

STT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu	
1	Dạng sản phẩm	-	Dạng bột Màu xám	Dạng bột Màu xám	
2	Độ chảy xòe sau khi trộn	Cm	28	≥ 22	
3	Độ tách nước	%	0	0	
4	Thời gian ninh kết	Bắt đầu	Giờ	5h	≥ 3
5		Kết thúc	Giờ	11h10p	≤ 12
6	Cường độ chịu nén	3 ngày	Mpa	43	≥ 40
		7 ngày	Mpa	52	≥ 50
		28 ngày	Mpa	64	≥ 60

Nhận xét: Mẫu thí nghiệm chỉ tiêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật.

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÍ NGHIỆM VIÊN

T. PHÒNG THÍ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC



Lê Trương Toàn

KS. Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Khắc